

PL-D200 多功能外墙有色专用 底漆

外墙系列

底层系列



产品简介

- 本产品通过甄选高性能的水性树脂,配以优质的颜填料和助剂精制而成。产品在腻子层表面形成非常致密的漆膜,具有优良的耐碱性和附着力等性能。

相关参数

- 主要成分: 水性丙烯酸乳液、水、颜填料和各类助剂
- 包装规格: 22 公斤/桶

干燥时间

- 表干时间: ≤ 2 小时 (标准厚度的单涂层, $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\% \pm 5\%$) ;
- 重涂时间: ≥ 4 小时 (标准厚度的单涂层, $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\% \pm 5\%$) ;

施工建议

- 施工方法: 喷涂、辊涂、刷涂
- 施工工具: 喷枪、辊筒、刷子

清洗

- 所有工具用完后,应立即用水清洗干净。

施工注意事项

- 施工时要求环境温度在 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间,墙体含水率 $\leq 10\%$,相对湿度 $\leq 85\%$,大风、下雨、雾天及高温天气应避免施工。
- 确保涂层涂覆均匀。
- 在上漆的表面确保无油脂、尘污和松散物质;新造的墙壁需要充分干透,墙体(或腻子)表面含水率必须 $\leq 10\%$,PH 值必须 ≤ 10 ;未上漆的基材必须先作相应的底漆处理。

使用范围

- 广泛应用于数据中心、医院、学校、商业建筑、办公楼、娱乐场所等建筑。

产品特点

- 具抗碱功能;
- 附着力强,附载性好;
- 均衡基材的吸水性;

理论涂刷面积

- 约 $(0.12 \sim 0.15) \text{ kg/m}^2/1$ 遍 (辊涂) 或 $(0.30 \sim 0.45) \text{ kg/m}^2/1$ 遍 (喷涂),实际涂刷面积会因施工方法、施工工具、稀释比例、使用条件和被涂表面的平整度等不同而有差异;

稀释方法

- 稀释方法: 用清水稀释
- 稀释比例 (重量比): $0\% \sim 10\%$ (根据施工时涂料的粘稠度适当添加清水混合均匀)

执行标准

- JG/T 210-2018 《建筑内外墙用底漆》
- GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

使用注意事项

- 当墙体 pH 值 ≥ 10 时，应用草酸溶液进行清洗，然后用清水清洗至墙体 pH 值 < 10 。等墙体干燥后方可进行下一工序的施工；
- 使用前充分搅拌均匀，按现场温度、湿度选择易施工的配比，以适合不同涂装方式所要求的粘稠度为准；
- 本品为水性涂料，应避免有机溶剂污染；
- 下雨或大风天气时不能施工，淋湿的墙面应待干燥后方可施工；
- 已开罐的产品请尽快用完；
- 施工时注意做好必要的劳动保护工作。

安全事项

- 使用前请先阅读使用说明。
- 涂料罐盖必须盖紧并置于小孩触不到的地方。
- 使用及待干过程中要保证有良好的通风环境。
- 当涂料运送时要小心，注意保持罐盖向上的正立位置。
- 如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗并寻求医疗救助；过敏性皮肤或儿童如不慎沾染，立即用清水冲洗，必要时寻求医疗救助。
- 涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后，按政府环保要求处理废弃物，切勿把涂料倒入下水道或排水管。
- 根据当地的环保标准弃置涂料废物。

产品储存

- 本品须密封保存 5-35℃ 阴凉、干燥、通风处，严防霜冻，避免日晒雨淋及高温，产品若未开启且妥善保存，常温条件下贮存有效期为 12 个月。

推荐涂装体系

工序	产品名称	涂装遍数	理论涂布率 (kg/m^2)	重涂时间 ($\text{h}/25^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $50\% \pm 5\%$)
腻子	外墙腻子	2	2.5 ~ 3.5 (批刮)	重涂时间： $\geq 6\text{h}$
底漆	多功能外墙有色专用底漆	1	0.12 ~ 0.15 (辊涂) 0.30 ~ 0.45 (喷涂)	表干时间： $\leq 2\text{h}$ 重涂时间： $\geq 4\text{h}$
缝漆	外墙分隔缝漆	根据设计分格缝，打水平，弹线，定位，用分色纸胶带进行保护。		
中涂	耐候天然真石漆	1 ~ 2	3.0 ~ 4.5 (喷涂)	表干时间： $\leq 4\text{h}$ 重涂时间： $\geq 12\text{h}$
罩面	耐候防污哑光罩面漆	1	0.12 ~ 0.15 (辊涂) 0.25 ~ 0.35 (喷涂)	表干时间： $\leq 2\text{h}$ 重涂时间： $\geq 4\text{h}$

注：实际涂布率和工艺请以现场样板测试结果为准。详细工序详见施工指导书。

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特殊的实验条件下获取的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请和本公司联系，我们保留修订产品说明书的权利。

