

ML-150

高分子自粘聚合物改性沥青 防水卷材（双面）



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

ML-150高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材（双面），以聚酯膜为增强基材，采用掺加SBS（苯乙烯）、SBR（丁苯橡胶）及功能助剂的聚合物改性沥青作为涂盖层，上下表面均覆以可撕的防粘隔离层，是一款高性能增强型自粘防水卷材。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	ML-150高分子自粘聚合物改性 沥青防水卷材（双面）
执行标准	GB/T 35467-2017
型号	H类
产品厚度（mm）	1.5
产品宽幅（m）	1
施工方式	自粘/湿铺

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于工业、民用建筑地下工程、屋面工程，尤其适用于不动用明火工程。

注意事项 PRECAUTIONS

- 干铺或湿铺法施工时，利用压辊将卷材中的空气排去；
- 卷材防水层验收合格后，应该尽快，使之免于暴露和物理损坏。对于损坏部位须将破损处表面清理干净后，用ML-150高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材（双面）修补，与周围搭接宽度不小于100毫米；
- 建议施工完成后，一周内打保护层。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 粘结力超强，自粘层延伸性佳，可轻松适应结构变形，防水稳定性更出众；
- 自粘胶层柔软服帖，施工简单便捷，省时省力还能保证施工质量；
- 采用高性能沥青基压面胶层，能借助物理卯榫与化学交联作用，实现满粘效果。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 基层清理→涂刷沥青基层处理剂→弹线定位→细部节点处理→卷材预铺→大面铺设防水卷材→卷材接缝搭接→压边、固定→组织验收。

ML-150

高分子自粘聚合物改性沥青 防水卷材（双面）



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》

序号	项目	指标（H）
1	拉伸性能	拉力/（N/50mm）≥
		300
		最大拉力时伸长率/%≥
		50
	拉伸时现象	胶层与高分子膜或胎基无分离
2	撕裂力/N≥	20
3	耐热性（70℃，2h）	无流淌、滴落、滑移≤2mm
4	低温柔性（-20℃）	无裂纹
5	不透水性（0.3MPa 120min）	不透水
6	卷材与卷材的剥离强度 （搭接边）/（N/mm）	无处理≥
		1.0
		浸水处理≥
		0.8
		热处理≥
		0.8
7	与水泥砂浆剥离强度/（N/mm）	无处理≥
		1.5
		热处理≥
		1.0
8	与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/mm）≥	1.5

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时，不同类型、规格产品分别堆放，避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于45℃，卷材应立放贮存，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂接触；
- 运输时应立放，禁止倾斜或平放横压运输，必要时加盖毡布；
- 在正常贮存条件下，贮存期自生产之日起为一年。

声明 STATEMENT

- 如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当，因此造成的任何损失，本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作，若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。

CKS 科顺

股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



科顺官方号



产品视频号

20251212版