

CZ-T103

耐候型水性沥青 防水涂料



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

耐候型水性沥青防水涂料是以高分子聚合乳液为主要原材料，加入高性能乳化沥青、填料及功能性助剂配制而成的单组份防水涂料，用于屋面防水及渗漏部位修补。是一款高强度、不粘脚、耐候环保型产品，具有干速快，施工简单，高弹抗裂，修补裂缝等特点；涂料能独立使用形成高强、高弹的无缝防水层。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-T103 耐候型水性沥青防水涂料
净含量	20kg/桶
颜色	黑色
执行标准	Q/SDKS 129-2026

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 耐候可外露，无惧高低温；
- 柔韧性强，能有效抵御开裂变形；
- 渗透性强，能修复缝隙，从根源堵漏；
- 干燥速度快，施工效率高；
- 单组分，开桶即用，可喷涂、刮涂、滚涂。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、暴晒、防冻、包装损坏；
- 产品应在干燥、通风、阴凉的场所贮存，贮存温度为5℃~35℃；
- 在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产日起为12个月。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于混凝土屋面、金属屋面、上人露台、斜屋面檐沟等部位，特别适用于结构复杂、易变形或开裂的异型部位防水工程，可直接外露使用。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 防水层厚度为1.0mm时，用量为1.6kg/m²~2.0kg/m²。
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。)

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNIQUE

- 基层清理→节点部位加强处理→大面涂刷→养护→检查、组织验收

CZ-T103

耐候型水性沥青防水涂料



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准: Q/SDKS 129-2026《外露型水性沥青防水涂料》

序号	项目		指标
1	固体含量/% \geq		50.0
2	耐热度/(110 \pm 2) $^{\circ}$ C		无流淌、滑动、滴落
3	不透水性		0.3MPa, 30min 不透水
4	粘接强度/MPa \geq		0.6
5	表干时间/h \leq		8
6	实干时间/h \leq		24
7	涂层耐低温性		-15 $^{\circ}$ C, 一个循环, 无粉化、开裂、起泡、剥落、明显变色
8	拉伸性能	无处理断裂伸长率/% \geq	200
		无处理拉伸强度/MPa \geq	1.5
9	处理后断裂伸长率/%	碱处理 \geq	150
		酸处理 \geq	
		热处理 \geq	
		人工气候老化(720h) \geq	
10	拉伸强度保持率/%	碱处理 \geq	60
		酸处理 \geq	40
		热处理 \geq	80
		人工气候老化(720h) \geq	80

声明 STATEMENT

- 如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当, 因此造成的任何损失, 本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作, 若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。



CKS 科顺

股票简称: 科顺股份
股票代码: 300737

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn



20260316版