

科顺修缮

一次防水 一次就好

XS-T105

幕星彩石

内外墙翻新砂浆（修缮专用）



产品简介

本产品是由天然彩色石英砂、特种树脂、搭配各类颜料及助剂精心调配而成的一款内外墙翻新防水材料，其成品涂层能呈现极具质感、彩色丰富、且逼真的天然石材效果，特别适用于外墙防水和装饰一体化处理，也可用于各种墙面的翻新。

产品信息

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | XS-T105 幕星彩石内外墙翻新砂浆 (修缮专用) |
| 产品颜色 | 冰川白、珍珠白、银河灰、水墨灰 |
| 规格 | 20kg/包 |

产品特点

- 耐老化，抗紫外线、耐酸碱；
- 颜色耐久效果好，不易褪色粉化；
- 绿色环保，集防水与装饰于一体；
- 效果逼真，色彩丰富，质感强烈，接近于天然石材的肌理和观感。

运输与贮存

- 产品应在 5℃~40℃ 的干燥、阴凉处贮存，避免日晒雨淋；
- 本品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射，注意防冻、防潮和暴晒；
- 本品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞，保持包装完好无损；
- 在正常贮存、运输的条件下，产品保质期自生产之日起为 12 个月。

适用范围

适用于旧房改造翻新，高档住宅、别墅外墙、等各类建筑物内外墙的立面翻新工程。

参考用量

涂层 1.0mm 时，用量约为 1.0kg/m²。

（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。）

注意事项

- 施工环境温度为 5℃~35℃，避免在雨水、高温、大风、霜冻的天气施工；
- 施工前对基层进行处理；基层必须坚固、密实、干燥、洁净。平整度误差应 < 2mm；
- 对于潮湿环境应封闭基层防止反碱；
- 切忌一次性厚刮，避免开裂流挂且干燥慢。

技术指标

JC/T 1024-2019《墙体饰面砂浆》CE 类

| 序号 | 项目 | | 类别 |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | CE 类 |
| 1 | 可操作时间 | 60 min | 刮涂无障碍 |
| 2 | 初期干燥抗裂性 | | 无裂纹 |
| 3 | 吸水量/g | 30 min | ≤2.0 |
| | | 60 min | ≤5.0 |
| 4 | 强度/MPa | 抗折强度 | ≥2.5 |
| | | 抗压强度 | ≥4.5 |
| | | 拉伸粘结原强度 | ≥0.5 |
| | | 老化循环拉伸粘结强度 | ≥0.4 |
| 5 | 抗泛碱性 | | 无可见泛碱痕迹, 不掉粉 |
| 6 | 耐沾污性 ^a | | 2 |
| 7 | 耐候性 ^a | | 1级 |
| ^a 由供需双方商定。 | | | |

施工步骤

- 施工准备: 检查基面情况, 修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等, 铲除基面油污、杂物和浮尘, 保持基面干净整洁;
- 称量: 按粉: 水=1: (0.18~0.24, 重量比) 进行配比使用;
- 混合搅拌: 使用搅拌工具充分搅拌均匀; 应搅拌 3 分钟~5 分钟, 直至形成均匀、无颗粒、无生粉的膏状物, 静止熟化 3 分钟~5 分钟后再次短暂搅拌即可使用。
- 材料施工: 使用本产品批刮第一遍, 覆盖基层初步找平, 待第一遍干透后, 再批刮第二遍, 可根据项目实际情况批刮第三遍,
- 收光抹平: 待面层施工完成后, 静候 20 分钟~60 分钟 (半干状态, 夏天冬天有所差异) 使用收光工具在面层收光抹平。
- 施涂罩面漆 (建议施工): 施工完成的施工面需自然养护至少 48 小时, 待完全干燥和硬化后再用使用滚筒或喷枪, 将罩面漆均匀地涂布在砂浆层表面。(可提升防水、防污和抗紫外线保护效果, 并增强整体质感与耐久性)

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817 邮编: 528300
网址: www.keshunxs.com.cn 20260318 版

