

CZ-F206

水性沥青基层界面剂



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

水性沥青基层界面剂采用高分子聚合物改性乳化沥青制成，主要应用于防水卷材施工前的基层处理，以增强卷材与基层之间的粘结力。此外，还能封闭砂浆基层的毛细孔，有效阻隔水蒸气的渗透。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-F206水性沥青基层界面剂
规格	20kg/桶
组分	单组分
颜色	黑色

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 单组分产品，施工便捷；
- 水性材料，环保无污染；
- 粘结牢固，与基层粘结效果好；
- 与多种沥青基卷材具有良好的相容性，干燥速度快，渗透力强，能有效地封闭基层。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 用于沥青基卷材防水基层的处理。

注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION

- 使用前确保搅拌均匀，防止长时间搁置底部有沉淀物；
- 严禁加水稀释使用，不得在有明水的基层上使用。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 基层要求：施工面要求无明水，无浮灰尘，干净、干燥、结实、平整。
- 施工工艺：基层处理→基层界面剂涂层→卷材施工→保护层

CZ-F206水性沥青基界面剂

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂，保持包装完好无损。避免日晒雨淋，禁止接近火源、防止碰撞，注意通风；
- 产品贮存在阴凉、通风、干燥处，贮存温度为5℃~40℃为宜；
- 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起为6个月。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

涂刷一遍，用量约为0.3kg/m²~0.5kg/m²。

(该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量视基面的实际情况而定)

执行标准 TECHNICAL INDICATORS

Q/SDKS 168-2026《水性沥青基层界面剂》

序号	项目	技术指标	
		I	II
1	固体含量/% ≥	15	30
2	表干时间/h ≤	4.0	
3	耐热性	80℃，无流淌	

