

# 科顺修缮

一次防水 一次就好

## ZX-100

## 轻质易贴自粘改性沥青卷材 (修缮专用)



### 产品简介

本品是一种高性能、冷施工、自粘型防水、防潮产品。产品由特种改性剂沥青为基料，以聚酯膜（PET 膜）为表面材料，底面采用硅油防粘隔离膜制成的片状防水材料。

### 产品信息

产品名称	ZX-100 轻质易贴自粘改性沥青卷材 (修缮专用)
施工方式	自粘
规格	1.0mmx1m x 15m

### 产品特点

- 特种胶层，提高材料稳定性，高低温均不易起皱，平整不易变形，满足多种施工环境要求。
- 对基层要求低，施工简单高效，省工期，省成本；
- 优异的拉伸性能，有效抵抗基层变形产生的应力。

### 适用范围

- 适用于民用自建房无地下室的地面防水、防潮处理；建筑屋面、地下室、阳台等防水工程。

### 施工步骤

基层清理→涂刷基层处理剂→弹线定位、卷材预铺→铺贴附加层卷材→大面积铺设防水卷材→卷材接缝搭接→固定、压边→组织验收

### 注意事项

- 干铺或湿铺法施工时，利用压辊将卷材中的空气排去；
- 卷材防水层验收合格后，应该尽快保护，使之免于暴露和物理损坏。对于损坏部位需将破损处表面清理干净后，用本产品进行修补，与周围搭接宽度不小于 100 毫米；
- 建议施工完成后，一周内打保护层。

## 技术指标

执行标准: Q/SDKS 108-2024《易贴型自粘防潮垫》

序号	项目	指标	
1	拉伸性能	最大拉力 / (N/50mm)	≥150
		最大拉力时伸长率/%	≥30
2	耐热性(70℃, 2h)	无流淌、滴落	
3	低温柔性	-7℃无裂纹	
4	水蒸气透过量,g/(m <sup>2</sup> ·24h)	≤2.0	
5	耐碱性 [饱和 Ca(OH) <sub>2</sub> 溶液 23℃ × 168 h]	最大拉力保持率/%	≥70
		最大拉力时伸长率保持率/%	≥60
6	总挥发性有机物/% ≤	≤3	
7	可溶性重金属限值 mg/kg	可溶性铅(Pb)	≤10
		可溶性镉(Cd)	≤10
		可溶性铬(Cr)	≤10
		可溶性汞(Hg)	≤10

## 运输与贮存

- 贮存与运输时, 不同类型、规格产品分别堆放, 避免日晒雨淋, 注意通风, 贮存温度不应高于 45℃, 卷材应立放贮存, 禁止与酸、碱、油类及有机溶剂接触;
- 运输时应立放, 禁止倾斜或平放横压运输, 必要时加盖毡布;
- 在正常贮存条件下, 贮存期自生产之日起为一年。

## 科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B  
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一  
电话: 400-680-0817 邮编: 528300  
网址: www.keshunxs.com.cn 20260211 版

