

科顺修缮

一次防水 一次就好

ZX-250N

可外露屋面热熔沥青卷材 (修缮专用)



产品简介

本产品是以高聚合物为沥青改性剂，采用聚酯增强胎基，表面以聚乙烯膜为覆面材料制成的防水卷材。

产品信息

产品名称	ZX-250N 可外露屋面热熔沥青卷材 (修缮专用)
施工方式	热熔
规格	2.5mmx1mx10m

产品特点

- 聚酯增强型胎基，尺寸稳定性好，耐穿刺、耐撕裂；
- 抗拉强度高、延伸好，对基层收缩变形适应能力强；
- 高聚物改性沥青，耐高低温性能优异；
- 热熔易出油，施工效率高，满粘有保障。

适用范围

- 适用于民用及工业建筑坡屋面等的防水与维修工程。

施工步骤

基层处理→涂刷基层处理剂→弹线定位→附加层施工→卷材预铺→大面积热熔铺贴卷材→辊压排气→卷材搭接边处理→组织验收→保护层施工

注意事项

- 施工环境气温不宜低于 5℃；
- 施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作；
- 使用热熔加热或热风加热施工，施工时注意防烫伤；
- 改性沥青类防水卷材使用热熔法施工时材料表面温度不宜高于 200℃。

技术指标

执行标准: Q/SDKS 222-2026《轻质屋面热熔防潮卷材》

序号	项目	指标	
		PY	
1	可溶物含量 (g/m ²) ≥	1200	
2	拉力 / (N/50mm) ≥	300	
3	延伸率 / % ≥	20	
4	耐热度 / °C	90	
5	低温柔度 / °C	-15	
6	不透水性	0.1 MPa , 30 min不透水	
7	钉杆撕裂强度 / N ≥	50	
8	热老化	外观	无裂纹
		延伸率保持率 / % ≥	85
		低温柔度 / °C	-7

运输与贮存

- 贮存与运输时, 不同类型、规格产品分别堆放, 避免日晒雨淋, 注意通风, 贮存温度不应高于 45℃, 卷材应立放贮存, 禁止与酸、碱、油类及有机溶剂接触;
- 运输时应立放, 禁止倾斜或平放横压运输, 必要时加盖毡布;
- 在正常贮存条件下, 贮存期自生产之日起为一年。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817 邮编: 528300
网址: www.keshunxs.com.cn 20260211 版

