

CKS 科顺

一次防水 一次就好

KS-580H

高强型水性橡胶沥青防水涂料

HIGH-STRENGTH WATERBORNE RUBBER ASPHALT WATERPROOF COATING



开桶即用



耐高温 140℃



高强粘接



不粘脚

产品简介 PRODUCT STRUCTURE

本品以优质沥青为主要原料、以水为分散介质，并加入多种合成树脂、表面活性剂、乳化剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种优质单组分防水涂料。产品具有优异的粘结力与耐高温性，既可单独使用，也能与防水卷材复合施工形成可靠的复合水层。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	50kg/桶
型号	H 型

参考用量 REFER TO DOSAGE

- 1.0mm 厚的涂膜参考用量约为：2.0kg/m²~2.2kg/m²。

(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需要根据现场基面情况进行测算)

运输与贮存 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度为 5℃~40℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起为 6 个月。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 单组分，开桶即用，施工便捷；
- 优异的耐高温，耐久性能，更适用于高温地区，耐高温高达 140℃；
- 拥有优异的粘结强度，涂膜干燥后不易粘脚，固化成膜后可形成连续致密的整体防水层；
- 涂膜延伸率高，对基层适应能力更强；
- 与改性沥青基防水卷材有良好的相容性，形成复合防水系统，防水效果更加出色。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于工业与民用建筑工程，也可用于混凝土屋面工程、地下工程顶板等建筑物的非外露防水工程；
- 适用于与各种改性沥青类防水卷材复合设防时的涂膜防水层。

注意事项 POINT FOR ATTENTION

- 使用前需要搅拌均匀。

注意事项 POINT FOR ATTENTION

- 开桶后的产品宜当天使用完毕；
- 雨雪天、风沙天、有明水及起砂起粉的基面不能施工；
- 严禁加水或稀释剂稀释，否则影响产品性能；
- 防水涂膜完全干燥后才能进行下道工序的施工，以保证复合防水系统的稳定性。在进行下道工序施工时，需注意不得破坏防水涂膜层，避免影响涂层效果；
- 如果不小心将材料弄入眼睛，必须立即用大量清水冲洗，然后请医生检查。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 基层处理：施工前应进行基层清理，对有蜂窝、麻面、裂痕、缺陷的基层应用水泥砂浆进行修补密实；
- 增强处理：阴阳角、管根、排水口等细部节点做附加层，首先薄涂一层防水涂料，后夹铺胎体增强材料(如：无纺布、聚酯布等)，并使防水涂料充分浸透胎体层，过程中胎体不得有折皱，翘边现象。整体增强处理过程分2遍~3遍涂刷完成；
- 大面施工：涂层的涂刷要分多次进行，将搅拌均匀后的涂料用辊筒均匀地涂刷在基面上，涂料表干后再进行下一次涂刷，后一道涂刷方向应与前一道涂刷方向垂直。涂刷应在垂直的两个方向上反复多次，确保涂料在基面的渗透和粘结，涂层表干时间常温下约6小时，每次涂覆的时间间隔以前道涂膜不粘手为准。

技术指标 TECHNICAL SPECIFICATION

执行标准：JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》

序号	项目	技术指标	
		H	
1	固体含量/% \geq	45	
2	耐热度/ $^{\circ}\text{C}$	110 \pm 2	
		无流淌、滑动、滴落	
3	不透水性	0.1MPa, 30min 无渗水	
4	粘接强度/MPa \geq	0.30	
	表干时间/h \leq	8	
	实干时间/h \leq	24	
5	低温柔度/ $^{\circ}\text{C}$	标准条件	0
		碱处理	5
		热处理	
		紫外线处理	
6	断裂伸长率/% \geq	标准条件	600
		碱处理	
		热处理	
		紫外线处理	

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20260414 版



科顺股份