

科顺修缮

XS-106F

快速堵漏宝



产品简介

XS-106F 快速堵漏宝是由特种水泥以及添加剂组成的速凝防水堵漏材料；具有快速硬化、强度高、高抗渗、与基面附着好等特点；适用于裂缝、线槽、孔洞的修补并且可用于防潮、抗渗、堵漏等工程。

产品信息

产品名称	XS-106F 快速堵漏宝
规格	1箱(2kg*10包)
颜色	灰色

运输与贮存

- 本产品属非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时，应防冻，防止雨淋、曝晒、碰撞，保持包装完好无损；
- 产品应在 5℃~35℃ 的干燥、阴凉处贮存，避免日晒雨淋。
- 在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产之日起为 12 个月。

施工步骤

确认漏水点→清理基面→配制浆料→挂抹施工→养护处理

适用范围

- 适用于混凝土建筑物、构筑物、人防工程、地铁隧道、地下室、厨房、卫生间和阳台等工程的防潮、防渗、堵漏；
- 适用于迎水面或背水面的水电线槽、漏水孔、墙洞、裂缝等部位的防渗防潮堵漏修补工程；
- 适用于地下管廊、沟槽、坝堤、基础设施的紧急抢修。

产品特点

- 粘结力强，高抗渗。
- 带水施工，快速止漏。
- 快速硬化，适用范围广。

注意事项

- 由于本产品属于快速凝固类防水材料，建议您在施工前充分准备，即用即调，初凝后不可再加水使用；
- 凝结时间可能会因为用水量、施工温度不同而有所延长或缩短，可用冰水或温水搅拌，可保证施工时间和凝结速度；
- 本品开封后，为避免产品性能受到影响，未使用完的产品应重新密封好；
- 本品固化时会发热，应做好相应的保护措施，防止过热开裂；
- 本产品施工时请佩戴防护手套、口罩和护目镜；如接触到眼睛和皮肤，请立即用清水彻底冲洗，仍有不适请立即就医

技术指标

执行标准：GB23440-2025《无机防水堵漏材料》II型

序号	项目	II型	
1	外观	均匀、无杂质、无结块的粉料	
2	氯离子含量	≤0.06%	
3	凝结时间/min	初凝	-
		终凝	≤10
4	抗压强度/MPa	1h	≥8.0
		3d	≥18.0
5	抗折强度/MPa	1h	≥1.8
		3d	≥4.0
6	抗渗性能/MPa (7 d 试件抗渗压力)	≥1.5	
7	粘接强度 (7 d) /MPa	≥0.6	
8	耐热性	无开裂、起皮、脱落	
9	冻融循环	无开裂、起皮、脱落	

施工步骤

- 基面处理：裂缝处理用凿子或冲击钻沿着裂缝，打出“V”型槽；其它浮尘、杂物应用工具清理干净，施工面应结实、无油污、表面应湿润无明水。
- 搅拌混合：将适量清水加入干净容器内，按混合比例逐渐粉水比=1: 0.3~0.35（重量比）逐渐加入堵漏宝，并快速搅拌，直至形成无颗粒的均匀膏浆状。
- 抹刮施工：用工具（抹子或刮板）把调好的浆料填入修补槽内，较深较宽的孔槽需分层压实，确保完全填满，表面抹光。
- 养护处理：涂层硬化后保湿养护 2 天~3 天以防止粉化开裂。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20250110 版

