

科顺修缮

一次防水 一次就好

1000

防霉防结露涂料，质感型

(修缮专用)



产品简介

本产品以硅酸盐为原材料，搭配各类助剂精制而成的一款防霉防结露产品。干固后形成低热导率、低收缩率的防霉防结露涂层。

产品信息

产品名称	1000 防霉防结露涂料，质感型（修缮专用）
产品颜色	白色
规格	20kg/桶

产品特点

- 单组分，开桶即用，方便快捷；
- 防结露，解决建筑墙体凝露发霉；
- 环保无毒，对人和环境友好。

适用范围

- 地下室、室内墙面及顶棚防霉防结露等室内工程项目。

参考用量

- 涂层厚度为 1.0mm 时，用量约 1.0kg/m²。
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定)

注意事项

- 施工温度不得低于 5℃，空气湿度不得超过 85%；
- 大面施工，每遍厚度不小于 1mm，不少于两遍；
- 桶内剩余的材料，应密封保存，防止雨淋、曝晒、受冻

技术指标

Q/SDKS 214-2025《水性硅酸盐防结露涂料》

序号	项目		指标
1	容器中的状态		搅拌后无硬块、呈均匀状态
2	固含量/%		≥45
3	施工性		涂刷无障碍
4	涂膜外观		无开裂、明显针孔、气泡
5	初期干燥抗裂性		无裂纹
6	干燥时间(表干)/h		≤3
7	粘结强度/MPa	标准状态	≥0.6
		浸水后	≥0.4
8	耐碱性		48h, 无起泡、裂纹、脱落、无明显变色
9	耐霉菌性能		0级
10	防结露性能	初露点/min	≥100
		120min 结露量/g	≤0.5

施工步骤

- 施工准备: 检查基面情况, 修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等, 铲除基面油污、杂物和浮尘, 保持基面干净整洁;
- 防水施工: 根据项目实际情况, 可以选择辊涂、喷涂或刷涂, 至少要涂刷两遍, 可根据项目实际情况施工第三遍, 每次涂刷须待前一遍涂层干固至不粘手后才能涂刷下一遍, 且涂刷方向应纵横相交, 涂层须不透底即可;
- 涂层保护: 涂层表面检查, 对薄弱部位及涂层流挂部位进行修整, 自然晾放养护, 未完全干固前, 避免碰触。

运输与贮存

- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般货物运输。运输时应防冻、防止雨淋、防止曝晒、防止挤压、防止碰撞, 产品包装应保持完好无损;
- 产品在存放时应保证通风、干燥, 防止日光直接照射, 贮存温度为 5℃~35℃;
- 在正常运输、贮存条件下, 贮存期自生产之日为 12 个月。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817 邮编: 528300
网址: www.keshunxs.com.cn 20260430 版

