

CKS 科顺

一次防水 一次就好

KS-901B

柔韧性聚合物 水泥防水涂料 (JS)

KS-901B FLEXIBLY POLYMER CEMENT WATERPROOF COATING(JS)



涂膜柔韧抗形变



绿色环保防水优



潮湿基面可施工

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

KS-901B 柔韧性聚合物水泥防水涂料 (JS) 是采用优质的高分子聚合物乳液以及多种功能性助剂配制而成的防水乳胶。乳胶与水泥混合搅拌后涂刷于基面上, 可形成具有弹性好、抗渗性强、抗裂性能优异的柔韧性防水层。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 抗渗性能好, 不透水性强;
- 水性涂料, 绿色环保;
- 富有柔韧性, 可以抵御基层一定的形变;
- 可在潮湿基面 (无明水) 基面施工, 与基层附着好。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	20kg/桶
颜色	白色
配比	乳胶: 水泥=1: 0.8

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 地下室、厨卫间、阳台的防水、防渗及楼地面的防潮。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏;
- 产品应在 5℃~35℃ 的干燥、阴凉处贮存, 避免日晒雨淋;
- 产品自生产之日起, 在正常运输、贮存条件下贮存期应不少于 6 个月。

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂层 1mm 厚, 参考使用量为 0.9kg/m²-1.1kg/m²

注: 该数据属于标准试验环境的测算, 仅供参考, 实际用量需要根据现场基面实际情况而定。

注意事项 POINTS FOR ATTENTION

- 密闭空间施工时, 需要保持通风或做好必要防护措施。

• 基层清理→配制涂料→节点部位加强处理→大面积涂刷防水涂料→检查、组织验收。

执行标准: GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

序号	试验项目	技术指标
		II 型
1	固体含量/% \geq	70
2	拉伸强度(无处理)/MPa \geq	1.8
3	断裂伸长率(无处理)/% \geq	80
4	不透水性(0.3MPa, 30min)	不透水
5	潮湿基面粘结强度/MPa \geq	0.7
6	抗渗性(砂浆背水面)/MPa \geq	0.6

【声明】

如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当, 因此造成的任何损失, 本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作, 若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。

