

科顺修缮

一次防水 一次就好

XS-T316

外墙透明防水胶

(修缮专用)



产品简介

本产品是以优质聚丙烯酸乳液为主要原料，添加多种助剂，采用先进科学的方法，精制而成的一种理想的高分子弹性透明外墙防水涂料。

产品信息

产品名称	XS-T316 外墙透明防水胶（修缮专用）
配比	单组分
规格	5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶
颜色	乳白色

运输贮存

- 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风贮存温度为 5℃~35℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起为 12 个月。

产品特点

- 无需铲除原饰面，开桶即用，直接涂刷；
- 不影响原饰面效果，干固后不回粘，不粘粉尘，不变黄；
- 耐热、耐紫外线、耐老化，对气温适应范围宽；
- 涂膜具有优异的弹性且附着力好，能抵御基层变形开裂时产生的应力。

适用范围

- 适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补；
- 适用于内外墙各种装饰材料表面的防水防潮；
- 适用于多种饰面材料接口处的防水防潮处理。

施工步骤

- 将待施工基面用水、清洁剂、抹布等清洗干净；
- 基面细小空隙、砂眼、裂纹必须先进行修补抹平；
- 用毛刷将透明胶水涂刷于墙面，饰面砖接缝处，不得漏刷；
- 一般涂刷 2 遍~3 遍，注意前一遍涂层干燥且不沾手后才能涂刷下一遍，且涂刷应厚薄均匀一致。

注意事项

- 施工温度为 5℃~35℃，风沙、雨雪天不能施工；
- 基层有明水、浮灰、起砂现象时，应先进行相应处理后才能施工防水涂料；
- 防水涂层完全干燥后，可进行表层装饰施工；
- 应对防水涂层进行隔离保护 2 天~3 天，以免涂膜被破坏。

参考用量

涂刷两遍的材料用量约为:0.3kg/m²。

(注: 该数据属于标准实验环境的测算, 仅供参考, 实际用量需根据现场基面情况进行测算)

技术指标

执行标准: Q/SDKS 221-2026《建筑工程用罩面清漆》S 类 I 型& DB11/ 1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》

项目		技术指标
		I 型
在容器中状态		搅拌后无硬块, 呈均匀状态
固体含量/%		商定
干燥时间	表干时间/h ≤	4
	实干时间/h ≤	8
施工性		施涂无障碍
涂膜外观		正常
涂层耐温变性		无异常
低温成膜性		5℃成膜无异常
耐水性		24h 无异常
耐碱性		24h 无异常
透水率/mL		≤0.8

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B

通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

电话: 400-680-0817

邮编: 528300

网址: www.keshunxs.com.cn

20260529 版

