

# 科顺修缮

## 一次防水 一次就好

### XS-F100

## 高效粘结建筑胶粉

### (修缮专用)



#### 产品简介

本产品是一种高分子水溶性胶粉，无毒、无味、不含任何挥发性有害物质，是环保水溶性干粉胶。能迅速溶解于冷水，形成透明黏稠液体，是一款增强材料黏性的卷材铺贴辅材。

#### 产品信息

产品名称	XS-F100 高效粘结建筑胶粉（修缮专用）
规格	（500g/袋*10袋）/箱

#### 产品特点

- 粘接强度高，保水性好；
- 可提升水泥与建筑材料的粘结性；
- 操作简单，溶解速度快，施工便捷。

#### 运输与贮存

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防冻，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，产品包装应保持完好无损。
- 产品在存放时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，贮存温度为 5℃~35℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日为 36 个月。

#### 适用范围

该产品调配出聚合物水泥浆，铺贴聚乙烯丙纶防水卷材、湿铺防水卷材，用于地下室、屋面、卫生间、游泳池等工程。

#### 施工方法

- 调配成建筑胶液：按照 500g 胶粉与 50kg 水的比例进行调配，将二者混合后搅拌，待胶粉完全溶解且无团粒，便可使用。
- 配制水泥浆粘结剂：按建筑胶液 50kg 与水泥 2 袋的比例（实际施工配比可根据现场实际情况进行调配），边搅拌边加入水泥，搅拌 2 分钟~3 分钟，完全搅拌均匀，使水泥浆料成均匀浆体，不含团粒即可。
- 将调配好的材料用于铺贴聚乙烯丙纶防水卷材、湿铺防水卷材等的施工。

## 技术指标

JC/T 2377-2016 《聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料》P型

序号	项目		技术指标	
1	凝结时间	初凝/min	≥45	
		终凝/h	≤24	
2	潮湿基面粘结强度	标准状态(7d)/MPa	≥0.4	
		水泥标养状态(7d)/MPa	≥0.6	
		浸水处理(7d)/MPa	≥0.3	
3	剪切状态下的粘结性	卷材 - 卷材 /(N/mm)	≥3.0 或卷材破坏	
		卷材 - 基底	标准状态 /(N/mm)	≥3.0 或卷材破坏
			冻融循环后 /(N/mm)	≥3.0 或卷材破坏
4	粘结层抗渗压力 / MPa		≥0.3	

## 科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B  
 通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一  
 电话：400-680-0817 邮编：528300  
 网址：www.keshunxs.com.cn 20260608 版

