

## ZH-F210

## 耐磨耐水自清洁罩面涂层



## 产品简介

本产品是一款可外露的耐污耐磨产品。产品涂刷在外露型建筑涂料、防水涂料等涂层上，具有耐污易清洁、耐磨可上人、多基材适用的优点，有效守护涂层效果。

## 产品信息

产品名称	ZH-F210 耐磨耐水自清洁罩面涂层
产品规格	10kg/桶
产品颜色	乳白色

## 产品特点

- 耐污易清洁；
- 耐磨可上人；
- 多基材适用。

## 适用范围

- 适用于住宅、工业厂房、商业建筑、工业设施、粮库等场景；
- 适用于外露型建筑涂料、防水涂料等涂层保护。

## 参考用量

- 辊涂 1 遍时，参考用量约为  $8\text{m}^2/\text{kg}$ ~ $12\text{m}^2/\text{kg}$ 。  
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况进行测算。)

## 施工步骤

- 基面要求：基面应保持干净、整洁、无油污、无灰砂；
- 涂料施工：根据项目具体情况，可采用辊涂、喷涂或刷涂的方式进行施工，涂刷一遍即可。涂刷方向应纵横交错，涂层达到不透底的效果即可；
- 干燥养护：表干时间约为 30 分钟（ $25^\circ\text{C}$  环境下），完全固化需 24 小时~48 小时。在此期间，施工面请避免沾水和触碰。

# ZH-F210

## 耐磨耐水自清洁罩面涂层



### 技术指标

执行标准：Q/SDKS 215-2025《水性罩面清漆》

序号	项目	技术指标
1	在容器中状态	搅拌后无硬块，成均匀状态
2	施工性	施工无障碍
3	干燥时间（表干）/h	≤2h
4	涂膜外观	正常
5	耐水性	168h 无异常
6	耐碱性	96h 无异常
7	耐酸雨性	48h 无异常
8	耐人工气候老化性	1000 小时不起泡、不剥落、无裂纹，粉化≤1 级，变色≤2 级
9	耐洗刷性	2000 次漆膜未损坏
10	耐沾污性/%	≤15
11	附着力	在切口交叉处有少许涂层脱落，但受影响的交叉切割面积不大于 5%
12	涂膜硬度	铅笔硬度不小于 B 级

### 注意事项

- 使用前需将涂料充分搅拌均匀，确保无结块；
- 不宜在雨雪天、五级风以上及相对湿度大于 80% 的天气中施工；
- 固化期间避免雨水、尘土或其他污染物接触施工面。

### 运输与贮存

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防冻，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，产品包装应保持完好无损；
- 产品在存放时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，贮存温度为 5℃~35℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日为 12 个月。

### 声明

如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当，因此造成的任何损失，本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作，若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。



股票简称：科顺股份  
股票代码：300737

## 科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一  
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn  
网址：www.keshun.com.cn



20260317 版