

## ZH-T310

## 高耐水屋面外露涂料



## 产品简介

本品以优质高分子乳液作为基料，搭配助剂及填料精制而成的单组分外露涂料。涂膜具有出色的延伸性和抗紫外线性能等特点，施工后能形成高弹性、耐候性出色的外露涂膜。

## 产品信息

产品名称	ZH-T310 高耐水屋面外露涂料
产品规格	20kg/桶 (涂料: 16kg/包, 固砂宝: 2kgx2包)
产品颜色	灰色

## 产品特点

- 单组分产品，开桶即用，施工便捷；
- 优异的耐紫外老化与耐高低温，耐候性强，使用寿命长；
- 涂膜拥有优异的弹性，有效抵抗基层收缩和变形开裂。

## 适用范围

- 适用于各类混凝土和水泥基面的建筑屋面、外墙等修补工程。

## 参考用量

- 滚涂一遍时，参考使用量约为  $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 。  
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况进行测算。)

## 施工步骤

- 施工准备：检查基面情况，修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除基面油污、杂物和浮尘，保持基面坚实、整洁；
- 防水施工：根据项目实际情况，可以选择辊涂、喷涂或刷涂，至少要涂刷两遍，可根据项目实际情况施工第三遍，每次涂刷须待前一遍涂层干固至不粘手后才能涂刷下一遍，且涂刷方向应纵横相交，涂层须不透底即可；
- 涂层保护：施工完成后，需对涂层进行保护，待涂层完全干固后方可与雨、水接触。

# ZH-T310

## 高耐水屋面外露涂料



### 技术指标

执行标准: Q/SDKS 223-2026《外露耐候涂料》

序号	项目	技术指标	
1	在容器中状态	搅拌后无硬块, 呈均匀状态	
2	施工性	施工无障碍	
3	涂膜外观	正常	
4	耐碱性	96h 无异常	
5	耐水性	168h 无异常	
6	耐洗刷性	2000 次漆膜未损坏	
7	耐沾污性 (白色和浅色/%)	≤15	
8	耐人工气候老化性	白色和浅色	800h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化≤1 级, 变色≤2 级
		其他色	800h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化≤1 级, 变色商定

### 注意事项

- 施工时气温应在 5℃~35℃之间, 大风或雨雪天室外禁止施工, 不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工, 否则影响成膜效果;
- 严禁加水或稀释剂稀释, 否则影响产品性能;
- 内有固砂宝, 不得与涂料混合使用。固砂宝仅适用于修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等场景使用;
- 施工完成后, 应对防水涂层进行隔离保护 2 天~3 天, 以免涂膜被破坏。

### 运输与贮存

- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般货物运输。运输时应防冻, 防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞, 产品包装应保持完好无损;
- 产品在存放时应保证通风、干燥, 防止日光直接照射, 贮存温度为 5℃~35℃;
- 在正常运输、贮存条件下, 贮存期自生产之日为 12 个月。

### 声明

如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当, 因此造成的任何损失, 本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作, 若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。

**CKS 科顺**

股票简称: 科顺股份  
股票代码: 300737

**科顺防水科技股份有限公司**

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一  
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn  
网址: www.keshun.com.cn



20260512 版