

CKS 科顺

一次防水 一次就好

带自粘层

防水卷材 (SBS)

WATERPROOFING MEMBRANE WITH SELF-ADHESIVE LAYER (SBS)



高耐候高延伸



高强粘结



冷施工粘贴



施工性能优异

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

带自粘层防水卷材(SBS)以优质沥青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、丁基橡胶、丁苯橡胶(SBR)等聚合物改性沥青为自粘料,经特殊工艺配制而成的带自粘层的SBS防水卷材。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

卷材宽度	1m
卷材长度	10m
卷材厚度	3.0mm、4.0mm
面积(卷/m ²)	10m ²
型号	I型
产品构造	单面(S)

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- **基层处理:** 基层应坚实平整、干净、干燥,无空鼓、起砂、裂纹、松动和凹凸不平、麻面、钢筋头等缺陷。
- **施工流程:** 基层处理→弹线定位→细部处理→预铺卷材→铺贴卷材→辊压排气→质量验收→保护层施工。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池等防水工程。
- 适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。(注意:在4℃-50℃温度范围展开施工。)

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 不需热熔火烤,冷施工粘贴,施工方便。
- 具有优异的基面粘结力。
- 具有良好的耐候性、抗拉伸性、延伸性高、耐磨性能好、施工性能优异。

运输贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时,不同类型、规格的产品应分别存放,不应混杂。
- 避免日晒雨淋,注意通风。
- 贮存温度不应高于45℃,立放贮存只能单层;运输过程中注意避免撞击、暴摔等损坏产品的现象,立放不超过两层。
- 运输时防止倾斜或横压,必要时加盖苫布。
- 在正常贮存、运输条件下,贮存期自生产日起至少为一年。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》

序号	项目		指标	
			I	
			PY	
1	可溶物含量/(g/m ²)	3mm	≥2100	
		4mm	≥2900	
2	耐热性	试验温度/℃	90	
		滑移/mm	≤2	
		试验现象	无流淌、滴落	
3	低温柔性		-20℃, 无裂纹	
4	不透水性		0.3MPa, 120min 不透水	
5	拉伸性能	最大拉力/(N/50mm)	≥500	
		试验现象	拉伸过程中, 试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象	
		最大拉力时延伸率	≥30%	
6	吸水率(23℃, 7d)		≤2.0%	
7	热老化(70℃, 14d)	拉伸性能	最大拉力保持率	≥90%
			最大拉力时延伸率保持率	≥80%
		低温柔性		-18℃, 无裂缝
		质量损失		≤1.0%
8	尺寸变化率(80℃, 10d)		≤0.7%	
9	渗油性/张		≤2	
10	矿物粒料粘附性 ^b /g		≤2.0	

^b仅适用于矿物粒料表面的卷材

执行标准：GB/T 23260-2009《带自粘层的防水卷材》

序号	项目		指标
1	剥离强度/(N/mm)	卷材与卷材	≥1.0
		卷材与铝板	≥1.5
2	浸水后剥离强度/(N/mm)		≥1.5
3	热老化后剥离强度/(N/mm)		≥1.5
4	自粘面耐热性		70℃, 2h 无流淌
5	持粘性/min		≥15

【声明】

如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当, 因此造成的任何损失, 本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作, 若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20260616 版



科顺股份