

CZ-S200

堵漏王（速凝型）



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品是由特种水泥以及多种添加剂组成的速凝防水堵漏材料；具有凝固速度快、强度高、抗渗好、与基面附着力好等特点；特别适用于裂缝、线槽、孔洞的快速修补或防水施工时阴角和管根抹弧处理等。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于混凝土建筑物、构筑物、人防工程、地铁隧道、地下室、厨房、卫生间和阳台等工程的防潮、防渗、堵漏；
- 适用于水电改造中线槽、墙洞和表面开裂等快速修补工程；
- 可用于阴阳角圆弧处理。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-S200堵漏王（速凝型）
厚度	4kg*5包

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 单组分粉体，施工简便快捷；
- 1分钟~2分钟快速凝固，有效缩短工期；
- 防水、防潮、防渗效果优异；
- 迎水面与背水面均可施工，粘结力强。

施工工艺 CONSTRUCTION PROCESS

- 基面处理：裂缝处理用凿子或冲击钻沿着裂缝，打出“V”型槽；其它表面用工具清理空鼓、浮尘和杂物等，并且施工面结实、无油污、表面湿润无明水；
- 按堵漏王：水=1：0.3~0.35（重量比）混合后迅速搅拌成浆体（加水量多则凝结时间长，强度变低）。当气温低于10℃时，用温水（40℃）迅速搅拌，一次配料不宜过多，避免因凝固而浪费材料；
- 抹刮施工：用工具（抹子或刮板）把调好的浆料填入修补槽内，较深较宽的孔槽需分层压实，确保完全填满，表面抹光；
- 养护处理：涂层硬化后保湿养护2天~3天以防止粉化开裂。

CZ-S200

堵漏王（速凝型）



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 23440-2025《无机防水堵漏材料》

序号	项目		Ⅱ型
1	外观		均匀、无杂质、无结块的粉料
2	氯离子含量		≤0.06%
3	凝结时间/min	初凝	—
		终凝	≤10
4	抗压强度/MPa	1h	≥8.0
		3d	≥18.0
5	抗折强度/MPa	1h	≥1.8
		3d	≥4.0
6	抗渗性能/MPa	7 d 涂层抗渗压力	—
		7 d 试件抗渗压力	≥1.5
7	粘接强度（7 d）/MPa		≥0.6
8	耐热性		无开裂、起皮、脱落
9	冻融循环		无开裂、起皮、脱落

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 产品运输途中要防止雨淋、包装损坏。未开封产品在5℃~35℃通风干燥、阴凉通风处存放，严格防潮，严禁与水接触。
- 在正常的贮存、运输条件下，产品贮存期自生产之日起12个月。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



20260629版