

科顺修缮

XS-007

改性环保环氧灌浆料



产品简介

XS-007 改性环保灌浆料是以环氧树脂为主剂，配以各种助剂制成的一种固化快、在有水条件下具有较高粘接强度环氧树脂堵水材料。该产品既起到加固作用，又可以封堵漏水。产品粘度适中、可灌性好、固化时间短、可调节在 20 分钟以内固化，潮湿基面粘结强度高，可在水下固化粘结。

产品信息

产品名称	XS-007 改性环保灌浆料
规格	11.25kg/套
颜色	浅黄色

运输与贮存

- 产品为非易燃易爆材料。运输时应防止雨淋、暴晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损；
- 产品应密封贮存在温度 5℃~40℃ 的干燥、清洁的库房内，不得露天堆放或雨淋，不得损坏包装，A、B 组分应分开存放，避免混杂。
- 从生产之日起，保质期为 6 个月。超过保质期，应复检，检验合格后，仍可使用。

适用范围

- 混凝土或砖石建筑缺陷导致的漏水点；
- 隧道、地铁、地下室、人防、水库大坝等部位；
- 封闭混凝土和岩石结构的裂缝；
- 与水泥混合用于结构和空隙的防水加固。

产品特点

- 有水介质环境中固化速度快，约 30 分钟初凝；
- 亲水特性，混凝土潮湿基面粘接强度高；
- 不添加溶剂，产品气味低；
- 渗漏治理与补强加固兼顾。

施工步骤

确认漏水点→清理基面→固定喷嘴→配制浆料→高压注浆→72 小时固化→切除漏出灌浆嘴→砂浆抹平。

技术指标

执行标准: Q/SDKS 015-2021

序号	项目	性能指标
1	水下抗压强度/MPa	40
2	拉伸剪切强度/MPa	5.0
3	水下抗拉强度/MPa	10
4	湿粘接强度 MPa	2.0
5	抗渗压力/MPa	1.0
6	渗透压力比/%	300

注：固化物性能的测定试龄期为 28d

注：固化物性能的测定试龄期为 28d

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817 邮编: 528300
网址: www.keshunxs.com.cn 20250207 版

