

ML-300A

高耐热抗裂屋面防水卷材



## 产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

ML-300A高耐热抗裂屋面防水卷材以无规聚丙烯、改性树脂、橡胶等作改性材料，经特殊工艺配制而成的热熔型高聚合物改性沥青材料。

## 产品信息 PRODUCT INFORMATION

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 产品名称      | ML-300A高耐热抗裂屋面防水卷材 |
| 执行标准      | GB/T 18242-2025    |
| 型号        | I型                 |
| 产品厚度 (mm) | 3.0                |
| 产品宽幅 (m)  | 1                  |
| 搭接边       | 热熔                 |

## 适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于工、民建筑的屋面防水工程，尤其适用于高温炎热地区。

## 注意事项 PRECAUTIONS

- 改性沥青类防水卷材使用热熔法施工时材料表面温度不宜高于200℃；
- 非外露产品建议施工完成后，一周内打保护层。

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 具有良好的耐高温性能，特别适用于高温炎热地区；
- 粘接力大，强度高，纵横向拉力大，能适应结构变形开裂；
- 施工方便，可热熔施工，搭接边可靠牢固。

## 施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 清理基层→涂刷/喷涂基层处理剂→弹线定位→细部节点处理→卷材预铺→热熔铺贴卷材→卷材搭接边处理→组织验收。

ML-300A

高耐热抗裂屋面防水卷材



## 技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水涂料》

| 序号 | 项目                          |        | 指标                |
|----|-----------------------------|--------|-------------------|
|    |                             |        | I                 |
|    |                             |        | PY                |
| 1  | 可溶物含量/(g/m <sup>2</sup> ) ≥ | 3mm    | ≥2100             |
| 2  | 耐热性                         | 试验温度/℃ | 110               |
|    |                             | 滑移/mm  | ≤2                |
|    |                             | 试验现象   | 无流淌/滴落            |
| 3  | 低温柔性                        |        | -7℃, 无裂缝          |
| 4  | 不透水性                        |        | 0.3MPa, 120min不透水 |

## 运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时，不同类型、规格产品分别堆放，避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于 45℃，卷材应立放贮存，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂接触；
- 运输时应立放，禁止倾斜或平放横压运输，必要时加盖毡布；
- 在正常贮存条件下，贮存期自生产之日起为一年。

## 声明 STATEMENT

- 如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当，因此造成的任何损失，本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作，若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。



股票简称：科顺股份  
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一  
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn  
网址：www.keshun.com.cn



科顺官方号



产品视频号

20260618版