

ML-400

SBS改性沥青防水卷材



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

ML-400SBS改性沥青防水卷材是以石油沥青作为基料，经特殊工艺配制而成的高聚物改性沥青材料。以聚酯毡为增强骨架层，上、下表面覆合PE膜所制成的可卷曲片状防水卷材。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	ML-400 SBS改性沥青防水卷材
执行标准	GB/T 18242-2025
型号	I型
产品厚度 (mm)	4.0
产品宽幅 (m)	1
搭接边	热熔

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 具备优异的耐低温、耐高温性能，尤其适用于寒冷地区的防水工程施工；
- 拥有良好的耐候性与抗拉性能，兼具高延伸性、优良的耐磨性能；
- 施工便捷省工时，后期维护成本低，兼顾品质与经济性。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于各类工业与民用建筑的屋面防水工程，工业与民用建筑地下工程的防水、防潮工程。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 清理基层→弹线定位→预铺卷材→铺贴卷材→细部节点处理→自检、修补、验收。

注意事项 PRECAUTIONS

- 改性沥青类防水卷材使用热熔法施工时材料表面温度不宜高于200℃；
- 非外露产品建议施工完成后，一周内打保护层。

ML-400

SBS改性沥青防水卷材



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水涂料》

序号	项目		指标
			I
			PY
1	可溶物含量/ (g/m ²) ≥	4mm	≥2900
2	耐热性	试验温度/℃	90
		滑移/mm	≤2
		试验现象	无流淌/滴落
3	低温柔性		-20℃，无裂缝
4	不透水性		0.3MPa，120min不透水
5	拉伸性能	最大拉力/ (N/50mm)	≥500
		最大拉力时延伸率	≥30%
		试验现象	拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时，不同类型、规格产品分别堆放，避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于 45℃，卷材应立放贮存，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂接触；
- 运输时应立放，禁止倾斜或平放横压运输，必要时加盖毡布；
- 在正常贮存条件下，贮存期自生产之日起为一年。

声明 STATEMENT

- 如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当，因此造成的任何损失，本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作，若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



20260618版