

科顺修缮

一次防水 一次就好

XS-G500

层间注浆灌浆料

(修缮专用)



产品简介

本产品采用优质沥青原料，并添加特选优质树脂等助剂配制而成，是一款新一代注浆材料，可有效解决屋面渗漏问题。产品具有可灌性好、耐腐蚀等特点。

产品信息

产品名称	XS-G500 层间注浆灌浆料（修缮专用）
产品颜色	黑色
规格	5kg/桶

产品特点

- 材料耐酸、耐碱、耐腐蚀；
- 施工便捷，免加热，成型快；
- 延展性与柔韧性好，可有效抵御基层收缩和变形开裂；
- 粘结力强，与沥青基面、水泥基面等基面均有良好的粘结效果；
- 可灌性好，能够灌入屋面构造层之间或渗入裂缝内部。

适用范围

- 用于正置式屋面或倒置式屋面构造层次之间渗漏的防水处理；
- 各种建筑屋面与地下混凝土工程的裂缝、施工缝、沉降缝等部位的填充堵漏及防水处理。

施工步骤

屋面构造层处理→现场勘查与定位→钻孔与清孔→埋设注浆管→注浆施工→密实度把控、封孔与恢复。

运输与贮存

- 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风，贮存温度为 5℃~40℃。
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日为 6 个月。

技术指标

Q/SDKS 259-2026《改性沥青灌注材料》

序号	项目	性能指标
1	外观	样品应均匀一致
2	密度（25℃）/（g/cm ³ ）	1.05~1.35
3	表干时间（25℃）/（h）	≤12
4	实干时间（25℃）/（h）	≤24
5	流平性	20min 无明显齿痕
6	粘结强度（混凝土）/（MPa）	≥1.0
7	加热伸长率	-0.4~+1
8	不透水性（0.3MPa，30min）	不透水
9	人工气候老化	无裂纹及变形
10	耐水性（浸水 14d）	无异常
11	耐酸性 3%H ₂ SO ₄ 溶液，30d	无锈蚀，不起泡，不脱落
12	耐碱性 3%NaOH 溶液，30d	无锈蚀，不起泡，不脱落
13	耐盐性 3%NaCl 溶液，30d	无锈蚀，不起泡，不脱落

注意事项

- 单次灌浆时材料厚度应控制在 1cm 以内。避免表层过早成膜固化，导致材料内部无法固化成型；
- 施工时请穿戴防护器具（如手套、护目镜），避免皮肤直接接触。如不慎沾染请立即以肥皂水或大量清水冲洗，必要时请立即送医处理；
- 注浆时，应认真检查材料是否结膜或结块，避免堵泵或堵塞注浆头；
- 注浆应采用低压慢灌的注浆工艺，保证屋面层间注浆饱满，达到有效的防水效果；
- 灌注浆料时，密切注视压力表指示，防止注浆管爆裂；
- 施工时应在通风的环境下进行施工，禁止在密闭空间环境下使用本产品，建议施工作业温度为 5℃~35℃；
- 开封后尽快使用，余料必须按规定处理；
- 本品严禁加入任何稀释剂。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20260819 版

