

CKS 科顺

一次防水 一次就好

KS-998V

JS 高强度聚合物水泥
防水涂料

HIGH STRENGTH POLYMER CEMENTITIOUS WATERPROOF COATING



不惧泛白



双倍抗渗



可加水施工



拉伸性强

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

JS 高强度聚合物水泥防水涂料是由进口 VAE 乳液和优质水泥等多种无机粉料复合而成的双组分防水涂料。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	44kg/套 (液料 20kg/桶+粉料 24kg/包)
颜色	灰白色
配比	液料: 粉料: 水=1: 1.2: 液料的 15%以内

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂层 1mm 厚, 参考使用量为 $1.9\text{m}^2\text{--}2.1\text{kg}/\text{m}^2$ 。

(注: 该数据属于标准试验环境的测算, 仅供参考, 实际用量需要根据现场基面情况进行测算。)

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 进口乳液, 安全环保。
- 抗渗性好, 不透水性强。
- 白色成膜, 不惧泛白。
- 流平性好, 形成致密防水涂膜。
- 拉伸强度高, 延展性好, 抗开裂性强。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于厨卫间、水池、游泳池的防水防渗。

注意事项 POINTS FOR ATTENTION

- 密闭空间施工时, 需要保持通风或做好必要防护措施。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏;
- 产品应在 $5^{\circ}\text{C}\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 的干燥、阴凉处贮存, 避免日晒雨淋;
- 相对湿度 $\geq 85\%$ 时, 需要采取防潮措施;
- 产品自生产之日起, 在正常运输、贮存条件下贮存期应不少于 6 个月。

• 基层清理→配制涂料（液料：粉料：水=1:1.2：液料的 15%以内）→节点部位加强处理→大面积涂刷防水涂料→检查、组织验收

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 23445-2025《聚合物水泥防水涂料》

序号	项目		技术指标
			Ⅱ 型
1	固体含量		≥70%
2	拉伸性能（标准状态）	拉伸强度(无处理)/MPa	≥1.80
		断裂伸长率/%	≥80
3	低温柔性		0℃，无裂纹
4	不透水性（0.3MPa，30min）		不透水
5	粘结强度/MPa	无处理	≥0.70
		潮湿基层	≥0.70
		碱处理	≥0.70
6	热老化（80℃，336h）	拉伸强度保持率/%	≥80
		断裂伸长率/%	≥65
		低温柔性	2℃，无裂纹
7	碱处理[0.1%NaOH+饱和 Ca(OH) ₂ 溶液，168h]	位伸强度保持率/%	≥70
		断裂伸长率/%	≥65

