

科顺修缮

一次防水 一次就好

XS-T325

外露可上人沥青防水涂料

(修缮专用)



产品简介

本产品是以可外露乳液，改性乳化沥青为主要原料，搭配各类填料及助剂精心调配而成的一款沥青防水涂料。产品具有可外露、可上人等特点，既可单独使用，也可用于沥青卷材上的防水修补项目。

产品信息

产品名称	XS-T325 外露可上人沥青防水涂料 (修缮专用)
产品颜色	棕色
规格	18kg/桶

产品特点

- 可上人，成膜后表面粗糙且不粘脚，耐磨性、防滑性好；
- 单组分产品，开桶即用，可辊涂、刷涂；
- 可外露使用，耐酸、耐碱、耐老化；
- 柔韧性好，可适应基层的变形开裂。

适用范围

- 适用于混凝土基面，如屋面、上人露台、斜屋面檐沟等部位的防水工程。
- 适用于老旧沥青卷材上的防水修补工程。

参考用量

- 防水层厚度为 1.0mm 时，用量约 1.2kg/m²~1.6kg/m²。
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定)

注意事项

- 老旧卷材搭接边采用辊涂施工时，需按照“一布三涂”工艺进行处理；
- 长时间储存后，开桶时涂料表面析出少量乳液属于正常现象，搅拌均匀后即可使用；
- 施工时气温应在 5℃~35℃ 之间，大风或雨雪天室外禁止施工；
- 不宜在特别潮湿或不通风的环境中施工，否则影响成膜效果；
- 雨雪天、风沙天、有明水及起砂起粉的基面不能施工；
- 严禁加水或稀释剂稀释，否则影响产品性能；
- 施工时若遇到下雨，请立刻停止施工，并做好已施工区域的保护。

技术指标

Q/SDKS 225-2026《可外露高固含水性沥青防水涂料》I 型

序号	项目		指标
			I
1	固体含量/%≥		70
2	耐热度/(140±2)℃		无流淌、滑动、滴落
3	不透水性		0.1MPa, 30min, 不透水
4	粘接强度/MPa≥		0.5
5	表干时间/h≤		4
6	实干时间/h≤		8
7	低温柔性	无处理	-5℃, 无断裂
		碱处理	0℃, 无断裂
		酸处理	
		热处理	
8	断裂延伸率/%≥	无处理	100
		碱处理	80
		酸处理	
		热处理	
9	人工气候老化(720h)		无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞

施工步骤

- 施工准备：检查基面情况，修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除基面油污、杂物和浮尘，保持基面坚实、整洁；
- 防水施工：根据项目实际情况，可以选择辊涂或刷涂，至少要涂刷两遍，可根据项目实际情况施工第三遍，每次涂刷须待前一遍涂层干固至不粘手后才能涂刷下一遍，且涂刷方向应纵横相交，涂层须不透底即可；
- 涂层保护：施工完成后，材料完全固化需要 24 小时~48 小时，在此期间请避免施工沾水或受触碰。

运输与贮存

- 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风，贮存温度为 5℃~40℃，相对湿度≥85%时，需要采取防潮措施；
- 在产品未开封且符合储运条件时，产品保质期自生产之日起为 12 个月。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817
网址：www.keshunxs.com.cn

邮编：528300
20260922 版

